

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 6/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Gränges_Konin_3003_RYF

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Na wewnętrzne i zewnętrzne obciążone elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych.

3. Producent:

Gränges Konin S.A., ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa, Poland
Adres korespondencyjny: ul. Hutnicza 1, 62-510 Konin, Poland

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana:

PN - EN 15088:2006

Jednostka notyfikowana:

**Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.,
nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 1436**

6. Deklarowane właściwości użytkowe: Blachy i taśmy zeberkowe w gatunku EN AW-3003.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna																			
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu wg PN-EN 1386	Tolerancja grubości	PN-EN 15088:2006																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grubość nominalna „t” [mm]</th> <th>Maksymalna dopuszczalna odchyłka grubości przy szerokości nominalnej [mm] do 1600 włącznie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≥1,2</td> <td>2,5</td> <td>±0,20</td> </tr> <tr> <td>>2,5</td> <td>3,5</td> <td>±0,30</td> </tr> <tr> <td>>3,5</td> <td>5,0</td> <td>±0,40</td> </tr> </tbody> </table>		Grubość nominalna „t” [mm]		Maksymalna dopuszczalna odchyłka grubości przy szerokości nominalnej [mm] do 1600 włącznie	≥1,2	2,5	±0,20	>2,5	3,5	±0,30	>3,5	5,0	±0,40							
	Grubość nominalna „t” [mm]		Maksymalna dopuszczalna odchyłka grubości przy szerokości nominalnej [mm] do 1600 włącznie																		
	≥1,2		2,5	±0,20																	
>2,5	3,5	±0,30																			
>3,5	5,0	±0,40																			
Tolerancja szerokości blach i taśm																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Grubość nominalna „t” [mm]</th> <th colspan="2">Dopuszczalne odchyłki szerokości przy szerokości [mm]</th> </tr> <tr> <th>Do 1500mm włącznie</th> <th>Powyżej 1500mm do 2500mm włącznie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,2≤t≤3,0</td> <td>+1,5 0</td> <td>+8 0</td> </tr> <tr> <td>3,0<t≤8,0</td> <td>+3 0</td> <td>+10 0</td> </tr> <tr> <td>t>8,0</td> <td>+5 0</td> <td>+8 0</td> </tr> </tbody> </table>	Grubość nominalna „t” [mm]	Dopuszczalne odchyłki szerokości przy szerokości [mm]		Do 1500mm włącznie	Powyżej 1500mm do 2500mm włącznie	1,2≤t≤3,0	+1,5 0	+8 0	3,0<t≤8,0	+3 0	+10 0	t>8,0	+5 0	+8 0							
Grubość nominalna „t” [mm]		Dopuszczalne odchyłki szerokości przy szerokości [mm]																			
	Do 1500mm włącznie	Powyżej 1500mm do 2500mm włącznie																			
1,2≤t≤3,0	+1,5 0	+8 0																			
3,0<t≤8,0	+3 0	+10 0																			
t>8,0	+5 0	+8 0																			
	Tolerancja długości blach																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Grubość nominalna „t” [mm]</th> <th colspan="3">Dopuszczalne odchyłki długości przy długości [mm]</th> </tr> <tr> <th>Do 2000mm włącznie</th> <th>Powyżej 2000mm do 5000mm włącznie</th> <th>Powyżej 5000mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,2≤t≤3,0</td> <td>+8 0</td> <td>+10 0</td> <td>+12 0</td> </tr> <tr> <td>3,0<t≤8,0</td> <td>+8 0</td> <td>+10 0</td> <td>+12 0</td> </tr> <tr> <td>t>8,0</td> <td>+6 0</td> <td>+8 0</td> <td>+10 0</td> </tr> </tbody> </table>	Grubość nominalna „t” [mm]	Dopuszczalne odchyłki długości przy długości [mm]			Do 2000mm włącznie	Powyżej 2000mm do 5000mm włącznie	Powyżej 5000mm	1,2≤t≤3,0	+8 0	+10 0	+12 0	3,0<t≤8,0	+8 0	+10 0	+12 0	t>8,0	+6 0	+8 0	+10 0	
Grubość nominalna „t” [mm]	Dopuszczalne odchyłki długości przy długości [mm]																				
	Do 2000mm włącznie	Powyżej 2000mm do 5000mm włącznie	Powyżej 5000mm																		
1,2≤t≤3,0	+8 0	+10 0	+12 0																		
3,0<t≤8,0	+8 0	+10 0	+12 0																		
t>8,0	+6 0	+8 0	+10 0																		

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe										Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Właściwości mechaniczne wg PN-EN 1386	Stan	Grubość		Wytrzymałość na rozciąganie Rm [MPa]		Granica plastyczności Rp0,2 [MPa]		Wydłużenie A50 mm [%]		Kąt gięcia	PN-EN 15088:2006	
		[mm]		min	max	min	max	min	max	90°		
	H224	Powyżej	Włącznie									
		1,2	1,5	120	180	80		3		1t		
		1,5	3,0	120	180	80		4		1,25t		
H244	3,0	6,0	120	180	80		5		2t			
	6,0	20,0	120	180	80		6	10	-			
Spawalność wg PN-EN 1999-1-1	Klasa I											
Podatność na zginanie	Stop	Stan										
		H224				H244						
	EN AW-3003	-				-						
Wytrzymałość zmęczeniowa	NPD											
Substancje niebezpieczne wg PN-EN 573-3	Brak											
Trwałość ogólna wg PN-EN 1999-1-1	Klasa A											

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Rutecki
Dyrektor Rozwoju i Inwestycji

Konin, dnia 13 kwietnia 2021r.

Director of Development & Investment


Paweł Rutecki